

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaTile-555

Водостойкая, эластичная затирка для швов

ОПИСАНИЕ

SikaTile-555 - декоративная, водостойкая готовая смесь, устойчивая к растяжениям, деформациям и вибрациям, возникающим вследствие перемены температуры, для заделки зазоров-швов между керамикой, фаянсом, мрамором, гранитом, камнем природного происхождения и кирпичом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Административные здания
- Торговые и промышленные площади
- Гостиницы
- Медицинские учреждения
- Плавательные бассейны
- Для наружных и внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Не трескаясь, превосходно затвердевает и прилипает к краю керамики в ходе обработки зазоров (углублений) шириной 2-8 мм.

- Лёгок в приготовлении.
- Не царапает эмалированные поверхности.
- Длительный срок эксплуатации.
- Имеет гладкую поверхность.
- Водоустойчива.
- Стандартные цвета.
- Устойчива к ударам и вибрациям.
- Легко наносится.
- Устойчива к моющим средствам.
- Соответствует классу плиточной затирки CG2 согласно EN 13888

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выждите достаточное время для того, чтобы раствор, использованный для приклеивания керамики, достаточно затвердел. Поверхность очистите гребнем или подходящей палочкой для зазоров и вытрите мокрой губкой. После этого можно наносить приготовленную затирку для швов.

РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

SikaTile-555

1 кг - 0,305 л

20 кг - 6,1 л

Если раствор наносится на стены, то количество воды для раствора можно уменьшить.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

При помощи резинового шпателя зазоры между керамикой плотно заделываются раствором SikaTile-555. Излишне нанесенное количество убирается по диагональному направлению шва. Если швы (зазоры) глубокие, затирку нужно наносить двумя слоями. После первого нанесения надо выждать пока SikaTile-555 подсохнет, а затем нанести второй слой. Когда затирка наберет небольшую прочность, поверхность очищается влажной губкой, и заполнитель окончательно

выравнивается. На следующий день, как только SikaTile-555 высохнет, керамика очищается сухой и чистой тряпкой.

ЦВЕТА

- Caramel (Карамельный)
- Balibraun (Коричневый)
- Anemone (Бежевый)
- White (Белый)
- Black (Черный)
- Lite gray (Светло Серый)
- Dark gray (Темно Серый)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если керамика была выложена на наружные поверхности, необходимо первые 24 часа защитить ее от прямых солнечных лучей, ветра, дождя и мороза. Нельзя наносить раствор если температура наносимой поверхности и окружающей среды ниже +5°C. К подсыхающему материалу SikaTile-555 ни в коем случае не добавляйте порошок или воду. Через 15-20 минут после нанесения SikaTile-555 сделайте тестирование надавливанием пальцами. Если при тестировании материал устойчив и не пристает к пальцам, необходимо очистить чистой и влажной губкой. Заполнитель сверху увлажняется и ему придается форма. Таким образом, предотвращается запыление, растрескивание заполнителя и получается ровная превосходная поверхность. Нельзя очищать поверхность опилки.

УПАКОВКА

2 кг – 5 кг – Пластиковые ведра.

20 кг бумажные крафт- мешки с полиэтиленом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ.

Запрещается слив оставшегося раствора в систему дренажа и канализацию. Руководствуйтесь местными положениями по утилизации отходов. Мешки со смесью должны храниться при температуре не ниже +5°C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от увлажнения на паллетах, приподнятых над землей. Нарушение рекомендуемых условий хранения может быть причиной повреждения материала или упаковки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены. Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

Технические характеристики*

Плотность	1,4 г /см³
Цвет	Серый
Температура наносимой поверхности	От +5°C до +30°C
Рабочая температура	от -20 до + 80°C
Время отстаивания приготовленного раствора	3 минуты
Время работы с готовым раствором	30 минут
Запрещено ходить по поверхности	24 часа
Водопоглощение через 30 мин	5 г
Водопоглощение через 240 мин	5 г
Соппротивление абразивом	1000 см3
Прочность на изгиб	3,5 МПа
Прочность на сжатия	15 МПа

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристики

Расход затирки

Таблица расходов для цементной затирки.						
Глубина шва 8мм						
Ширина швов						
Размеры плитки, см	2мм г/м2	3мм г/м2	4мм г/м2	5мм г/м2	6мм г/м2	8мм г/м2
10x10	500	700	1000	1250	1500	2000
10x20	350	550	750	950	1150	1550
15x15	300	450	600	800	950	1250
15x20	250	400	550	750	900	1150
20x20	250	350	500	700	800	1050
20x25	200	350	500	600	750	1000
20x30	200	300	450	550	650	900
30x30	150	200	350	450	550	700

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов. Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, Almaty , Kazakhstan	060021, Atyrau , Kazakhstan	010000, Astana , Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor	Azattyk ave., 116A	Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (727) 39 000 39	Phone +7 (727) 222 12 83	Phone +7 (7172) 69 51 84
E-mail: info@kz.sika.com		
www.sika.kz		