

SikaCeram-5

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Газоблоктар мен пеноблоктарды жұқа қабатпен төсеуге арналған желім

СИПАТТАМАСЫ

SikaCeram 5 – жоғары бекіткіш қасиеттері бар, цемент негізіндегі желім. Пенобетонды және газобетонды блоктардан қабырғаларды салу кезінде байланыстырғыш ерітінді ретінде қолданылады. Дайындалуы және жағылуы оңай.

ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

- Пеноблоктар мен газоблоктарды байланыстыру үшін
- Қалау және бітеп тегістеу жұмыстарына арналған

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.
- Тіке және көлбеу беттерге қолданылады
- Қалау және бітеп тегістеу жұмыстарында қолданылады
- Төсеудің жоғары жылдамдығы
- Суға және аязға төзімді.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Бет тегіс және мықты, шаңнан, әктен, майлардан, бояу қалдықтарынан және т.б. тазартылған болуы тиіс. Босаңсыған бетонды сылақ қабаттарын алып тастау және қалпына келтіру қажет, ал жарылған және ойылған жерлерді бір күн бұрын ерітіндімен толтыру қажет. Егер жағу бетінің температурасы +25°C-тан асып кетсе, оны ылғалдандыру қажет. Негіздің суды тез сіңіруін азайту үшін, SikaTile P 300 (Astar-A) астарын қолдану ұсынылады.

ДАЙЫНДАУ

Араластыруға арналған ыңғайлы және таза ыдысқа су құю, қоспаның қажетті мөлшерін төгу және миксердің немесе саптамасы бар бұрғының көмегімен біртекті құрам пайда болғанша араластыру қажет. Ерітіндіні 3 минут тұндыру және қайтадан мұқият араластыру қажет.

СУМЕН АРАЛАСТЫРУ

SikaCeram-5 - 1 кг құрғақ қоспа
Араластыруға арналған судың қажетті мөлшері 0,20-0,22 л.
SikaCeram-5 - 25 кг құрғақ қоспа
Араластыруға арналған судың қажетті мөлшері 5,1-5,5 л.

ҚОЛДАНУ ӘДІСІ

SikaCeram 5 желімі бетке кертті қалақшаның көмегімен, әлдеқашан желімделген көрші блоктардың тіке және көлбеу бетіне, біркелкі етіп, жолақ түрінде, блоктың еніне сәйкестеліп жағылады. Блоктар желімге батырылып, бұрылмалы қимылдармен қаланады. Блоктардың орналасуы деңгейдің көмегімен бақыланады, шегіне жеткізу резіңке балғаның көмегімен жасалады. Қысқаннан кейін блоктардың арасындағы ерітіндінің ұсынылған қалыңдығы – 2-3 мм. Желімді жаққаннан кейін блоктарды 20 минут ішінде қалау қажет. Блоктарды қалаудың екінші

және барлық қалған қатарлары байламамен жасалуы тиіс.

ҚАЛАҚША КЕРТІГІНІҢ ҰСЫНЫЛҒАН ӨЛШЕМІ

Қалақшаның өлшемі	4x4 мм	6x6 мм
Желімнің қалыңдығы	2 мм	3 мм

ЖЕЛІМДЕЙТІН ЕРІТІНДІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫН ТЕКСЕРУ

Желімді саусақтармен басыңыз. Егер желім саусақтарға жабысатын болса, онда керамиканы салуды жалғастырыңыз. Егер саусақтар желіммен былғанбаса, демек желімді қолдану уақыты аяқталған. Бұл жағдайда беттен желімді алып тастау және жаңасын жағу керек.

ЕСКЕРТУ

Жағылған SikaCeram-5 желімінің қалыңдығы 3 мм-ден аспауы тиіс.

Егер жағу бетінің және қоршаған ортаның температурасы +5°C-тан төмен болса, ерітіндіні жағуға болмайды.

Қажет болған жағдайда, SikaCeram-5 желімін пеноблоктар мен газоблоктардың бетіндегі кедір-бұдырларды тегістеу үшін қолдануға болады.

Ерітіндіні жұмыс барысында қолданылатындай мөлшерде ғана дайындау қажет.

Күмәнді жағдайларда жоғарыда айтылған саусақтармен тексеруді жүргізу қажет.

Дайындалған ерітіндіге су мен ұнтақ қосуға болмайды.

+23°C жағдайында жағылған SikaCeram-5 желімдеуші ерітіндісі, 14 күннен кейін соңғы беріктігіне (қаттылығына) жетеді. Осы температурадан төмен жағдайда жұмыс істеген кезде беріктік жинау мерзімі артады.

ҚАПТАЛУЫ

25-килограмдық, полиэтиленмен нығайтылған қағаз крафт қап.

САҚТАУ ЖӘНЕ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

Құрғақ бөлме-жайда сақтау қажет, кепілдік сақтау мерзімі - 12 ай.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ. САҚТАУ. ЖОЮ.

Беттің ұсынылған температурасы - +5°C бастап +30°C дейін. Қалған ерітіндіні дренаж жүйесіне және көрізге төгуге тыйым салынады. Қалдықтарды жою жөніндегі жергілікті ережелерді басшылыққа алыңыз. Қоспалары бар қаптар қаптаманың сақталуын қамтамасыз ететін және жерден аздап биіктегі түптағандарда ылғалдан қорғайтын жағдайларда +5°C-тен төмен емес температурада сақталуы тиіс. Ұсынылған сақтау шарттарын бұзу материалдың немесе қаптаманың зақымдалу себебі болуы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Материалды пайдалану кезінде арнайы киімді, қорғаныс көзәйнектерін және қолғаптарды пайдалану қажет.

Материалдың теріге түсуіне жол бермеу қажет, түскен жағдайда судың көп мөлшерімен гигиена құралдарын қолданып жуу қажет. Толығырақ ақпаратты осы материал бойынша Қауіпсіздік Ережелерінен (MSDS) табуға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ*

Материалдың құрылымы	Полимерлермен және минералды толтырғыштармен нығайтылған ерекше цемент
Жабысуы	> 0,5 Н/мм ²
Жағылу қалыңдығы	Мин. 3 мм - Макс. 8 мм
Жапсарларды толтыру уақыты	24 сағаттан кейін
Өңделетін беттің температурасы	+5 бастап +30С дейін
Пайдалану температурасы	-30 бастап +80°С дейін
Ерітіндінің жетілу уақыты	5 минут
Түсі	Сұр
Ерітіндіні пайдалану уақыты	4 сағат
Жағылған желімнің ашық түрде жарамдылық уақыты	20 минут
Толық қату уақыты	14 күн
Шығыны (қалыңдығы 1 мм болғанда)	1,3 кг/м ²
Аязға төзімділігі	F50

*Жоғарыда көрсетілген цифрлар тек қана басшылыққа алуға арналған және техникалық сипаттамалардың негізі ретінде пайдаланылмауы тиіс.

* +23°С температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50% болған жағдайда. Жоғары температуралар жоғарыда аталған уақыт кезеңін азайтады, төмен температура - ұзартады.

** Шығынды анықтау кезінде негіздің кедір-бұдырлық дәрежесін, тақтаның артқы жағының бедерін және оның өлшемін ескеру қажет.

Ескерту:

Техникалық сипаттамада ұсынылған барлық ақпарат шынайы, дәл болып табылатынына және мазмұнында тексерілген деректер мен барлық жинақталған тәжірибені үйлестіретініне қарамастан, компания материалды арналымы бойынша пайдаланбау үшін, техникалық ұсыныстарды беру үшін және өзіміздің өкілдеріміз бен дистрибьюторларымыздың әрекеттері үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді. Техникалық сипаттамада көрсетілген барлық деректер уақыт өткен сайын жаңартылып отырады, жаңартылған соңғы нұсқаны алу тұтынушының міндеті болып табылады.

Сика Сентрал Эйша ЖШС

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84