BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaWall 1025 Render

Штукатурная смесь для теплоизоляционных плит

ОПИСАНИЕ

SikaWall 1025 Render специально разработанная штукатурная смесь для применения теплоизоляционных плит (пенополистироловые, минераловатные плиты). Нельзя наносить SikaWall 1025 Render на основу раньше, чем за 2 дня после приклеивания плиты. Основа должна быть прочной, чистой и укреплена дюбелями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внутренних и наружных работ.
- Для выравнивания поверхности минераловатных плит плотностью не менее 150–225 кг/м3.
- Для выравнивания поверхности плит из пенополистирола.
- Для выравнивания поверхности экструдированных пенополистирольных плит.
- Для оштукатуривания наружных и внутренних стен несъемных опалубок из пенополистерола.
- При штукатурке бетонных стен и потолков.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водо-морозостойкий
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки.
- Без опасения можно применять по вертикальным поверхностям.
- Имеет нестираемую поверхность.
- Быстро твердеет и не трескается.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной и ровной. Стыки и плиты имеющие перепады, следует вывести на единый уровень при помощи абразивного инструмента. Поверхность плит из экструдированного пенополистирола следует обработать наждачной бумагой для получения шероховатой поверхности и увеличения адгезии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

На 1 кг штукатурки SikaWall 1025 Render необходимо 240–260 мл воды. На 25 кг штукатурки SikaWall 1025 Render необходимо 6,0–6,5 литров воды.

штукатурный состав готовится высыпанием сухой смеси в воду и постоянным перемешиванием до получения однородной массы. Приготовленная смесь отстаивается 3–5 минут затем заново перемешивается. Материал готов к использованию. Время работы с готовым раствором 2 часа.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Сначала штукатурку необходимо нанести тонким слоем на фасадную часть плиты из пенополистирола или плиты из минеральной ваты с помощью зубчатого шпателя с размерами зубов 10x10x10мм или плоской стороной шпателя и в этот слой наклеивается армирующая сетка втапливанием плоской стороной шпателя. После подсыхания этого слоя поверхность можно выровнять этим же материалом толщиной до 5мм за один слой. Выровненную SikaWall 1025 Render - поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой SikaWall 5050 Decor. Рекомендуемая температура применения от +5^{0}C до +25^{0}C. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф менее 370 Бк/кг. марка. Марка подвижности П к 3.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЕ

Мешки со смесью должны храниться при температуре не ниже +5^{0}C в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения от увлажнения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Структура материала	Содержит гранулы, минеральные наполнители, синтетические добавки и специальные цементы
Цвет	Серый
Температура обрабатываемой поверхности	От +5С до +25С
Время выдержки	5 минут
Время жизни раствора	2 часа
Толщина нанесения	Мин 2 мм- Мак 5 мм
Марка по прочности	М150
Морозостойкость	Не менее F35
Расход воды	6.0-.6.5л на мешок
Расход смеси	1.3кг/м2/1мм

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристик

Примечание:
Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.
Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Сентрал Эйша

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84