

# ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

## Sika Igolflex® 694

Полимерлі Модификацияланған Битум Каучук, Екі Компонентті Гидрооқшаулағыш Жабын

### СИПАТТАМАСЫ

Sika Igolflex® 694-цемент және битум-резеңке негізіндегі екі компонентті, паста тәрізді жоғары беріктігі бар гидрооқшаулағыш жабын.

### ҚОЛДАНЫЛУЫ

Оң гидрооқшаулағыш ретінде:

- Тік және көлденең беттер үшін
- Іргетастар үшін
- Шатыр үшін (ультракүлгін сәулелерден қорғау үшін)
- Тіреу қабырғаларын гидрооқшаулау үшін
- Жылу оқшаулағыш плиталарды желімдеу үшін

### СИПАТТАМАЛАРЫ / АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Тік және көлденең беттерде қолданылады.
- Серпімділіктің арқасында шөгілетін тігістерді қабаттастырады.
- Қолдануға дайын, қолданудың қарапайымдылығы
- Дайындалған ерітіндінің ұзартылған өміршеңдік мерзімі.
- Еріту-мұздату циклдарына төзімді.
- Топырақтағы бактериялық шабуылдарға, тұздарға және қышқылдарға төзімді.
- Қылқаламмен оңай жағылады.

### ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sika® Igolflex®-694

2024 жылғы қараша, 04.01 нұсқасы

02070600000002056

<b>Орау</b>	Жинақ: 32 кг
	А компоненті: 24 кг пластикалық шелек
	В компоненті: 8 кг полиэтилен пакеті
<b>Сыртқы түрі/түсі</b>	Сұйық бөлігі: паста, қоңыр-қара Ұнтақ бөлігі: сұр
<b>Жарамдық мерзімі</b>	Жасалған күннен бастап 12 ай
<b>Сақтау шарттары</b>	Құрғақ, аяздан қорғалған жерде сақтау қажет. Ұзақ сақтау кезінде паллеттерді бірінің үстіне бірін қоюға жол берілмейді.

## ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

<b>Тығыздығы</b>	1,18 кг/л (қоспа)
<b>Жарықтарды жабу мүмкіндігі</b>	CB2 (EN 15814)
<b>Су өткізбейді</b>	W1 (EN 15814)
<b>Шығыны</b>	1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм (мақсатты пайдалануға байланысты өзгереді)
<b>Негіз температурасы</b>	+ 5°C және +30°C арасында
<b>Өміршеңдігі</b>	~ 1 сағат
<b>Қатаю уақыты</b>	~ 24 сағат

## МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

Осы техникалық паспортта көрсетілген барлық техникалық деректер зертханалық сынақтарға негізделген. Өлшеулердің нақты деректері бізге байланысты емес жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.

## МАҢЫЗДЫ СӘТТЕР

- Қоршаған орта мен негіздің температурасы +5 °С-тан төмен немесе +30 °С-тан жоғары болса, қажетті температуралық жағдай қалыптасқанын күтіңіз.
- Жаңбырда немесе болжамды жаңбырлы ауа-райында Sika® Igoflex®-694 қолданбаңыз.
- Жағылған қабат 24 сағат бойы тікелей күн сәулесінен, желден, аяздан немесе жаңбырдан қорғалуы тиіс.
- Цемент пен битум эмульсиясы негізіндегі жүйелердің жұмыс уақытына қоршаған ортаның және беттің температурасы, сондай-ақ ауаның салыстырмалы ылғалдылығы әсер етеді. Төмен температура жағдайында реакция баяулайды, бұл жұмыс кезеңін және пайдалану уақытын ұзартады. Жоғары температура реакцияны тездетеді және осыған байланысты жоғарыдағы кезеңдер азаяды. Материалды емдеуді аяқтау үшін қоршаған орта мен беттің температурасы ең төменгі рұқсат етілген температурадан төмен түспеуі керек.
- Толық қатайып үлгермеген учаскелерге су әсер етуіне жол берілмеуі тиіс.
- Жабынды құрылымның бетіне немесе сумен жанасатын құрылымның бөліктеріне жағу керек.
- Sika® Igoflex®-694 араластырылғаннан кейін 1 сағат ішінде қолданылуы керек Sika® Igoflex®-694 материалын ауыз суға арналған

резервуарлар мен бассейндердің ішкі жағында қолданбаңыз.

## ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

### НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Жағуға арналған негіз құрғақ, берік, негізінен тегіс, таза және ұсақ кеуекті болуы керек, алуыту, қуыстар, жарықтар, шығыңқылар, шаң, шайыр, шайыр майы, ескі бояу және жабысуды нашарлататын басқа да қалдықтар болмауы тиіс. Ағаш немесе темір сыналар бетінен алынып тасталуы тиіс, ал белсенді су ағулар SikaTop®-590 Seal көмегімен тоқтатылуы керек. Қуыстар мен ойықтар SikaTop®-590 Seal немесе оған сәйкес келетін SikaMonoTop өнімінің көмегімен толтырылуы тиіс. Тік және көлденең бұрыштарда радиусы кемінде 4 см болатын жапқыш (галтель) жағу қажет. Негізді сұйылтылған Sika® Igoflex®-694 қоспасымен өңдеу ұсынылады.

### АРАЛАСТЫРУ

В бөлігін А бөлігіне (шелекке) баяу қосыңыз, араластыруды 400–600 айн./мин жылдамдықпен электр бұрғымен араластырыңыз. Қоспаны кемінде 3–5 минут араластырып, біртекті, түйіршіксіз, паста тәрізді консистенция алынғанға дейін жалғастырыңыз. 3-5 минут күтіп, қолдануға дайындалу үшін шамамен 30 секунд қайтадан араластырыңыз. Қолдану мерзімі ішінде жағып үлгеретін мөлшерде ғана материалды араластырыңыз.

### ЖАҒУ

#### Төсеме бояуды жағу

#### ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sika® Igoflex®-694

2024 жылғы қараша, 04.01 нұсқасы

02070600000002056

Сипатталғандай материалды араластырыңыз. Қажетті мөлшерде материал алыңыз және негіздің сіңіргіштігіне байланысты оны сумен 1:3 немесе 1:5 қатынасында сұйылтыңыз. Араластыруды біртекті, түйіршіксіз консистенция алынғанға дейін 400–600 айн/мин жылдамдықпен электр бұрғымен жүргізіңіз. Негізге шөткемен біркелкі жағыңыз және көлденең беттерде материалдың жиналып қалуына жол бермеңіз. Бірінші қабатты жағар алдында төсеме бояудың жеткілікті дәрежеде қатқанын күтіңіз. Sika® Igoalflex®-694 материалын жабын кестесінде көрсетілген шығын мөлшеріне сәйкес қылқаламмен немесе бұрку жабдығымен жағыңыз.

### **Жабынды қорғау**

Қазаншұңқырды көму алдында гидрооқшаулағыш жабынның жеткілікті дәрежеде қатайғанын күтіңіз. Sika® Igoalflex®-694 материалы көму барысында зақымданудан қорғалуы тиіс - бұл үшін тиісті дренаждық немесе жылуоқшаулағыш плиталарды пайдалану қажет. Өткір тастар, қиыршық тастар және т.б. шұңқырларды толтыруға жарамайды.

### **ЖАБДЫҚТЫ ТАЗАЛАУ**

Қолдануға арналған барлық құралдар мен жабдықтарды қолданғаннан кейін бірден сумен тазалаңыз. Қатқан Sika® Igoalflex® Sika® Colma - Cleaner көмегімен жоюға болады.

### **ЖЕРГІЛІКТІ ШЕКТЕУЛЕР**

Жергілікті ережелерге сәйкес, осы өнімнің мәлімделген сипаттамалары мен ұсынылған қолдану салалары әр түрлі елдерде әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеру. Өнім және оның қолданылуы туралы нақты мәліметтер жергілікті техникалық паспортта берілген.

### **ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ**

Ақпарат, сондай-ақ өнімді қолдану мен түпкілікті пайдалану жөніндегі ұсыныстар Sika компаниясының қолда бар білімдері мен тәжірибесіне сүйене отырып, адал ниетпен берілген. Бұл мәліметтер өнімді дұрыс сақтау, қолдану және Sika компаниясының ұсынымдарына сәйкес қалыпты жағдайларда пайдалану шарттары сақталған жағдайда негізделген. Іс жүзінде объектідегі материалдардағы, негіздердегі және нақты жағдайлардағы айырмашылықтар тауарлық жағдайға немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылығына қатысты ешқандай кепілдік, сондай-ақ кез-келген құқықтық қатынастардан туындайтын жауапкершілік осы ақпараттан да, кез-келген жазбаша ұсыныстардан да, кез-келген басқа кеңестерден де туындауы мүмкін емес. Өнімнің пайдаланушысы оның мақсатты қолданылуы мен мақсатына жарамдылығын тексеруі керек. Sika өз өнімдерінің қасиеттерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Үшінші тұлғалардың меншік құқығын сақтау қажет. Барлық тапсырыстар біздің ағымдағы сату және жеткізу шарттарына сәйкес қабылданады. Пайдаланушылар әрқашан тиісті өнімнің жергілікті спецификациясының соңғы шығарылымына жүгінуі керек, оның көшірмелері сұраныс бойынша беріледі.

“Сика Централ Эйша” ЖШС

#### **ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ**

Sika® Igoalflex®-694

2024 жылғы қараша, 04.01 нұсқасы

02070600000002056

050016, **Almaty**, Kazakhstan  
100/5, Mamyр-4 dstr., 4th  
Phone +7 (727) 39 000 39  
E-mail: info@kz.sika.com  
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A  
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan  
Azattyk ave., 116A  
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan  
Beisekbayeva street, 24/1  
Phone +7 (7172) 69 51 84

Sikalgolflex-694-ru-KZ-(11-2024)-4-1

**ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ**

Sika® Igolflex®-694

2024 жылғы қараша, 04.01 нұсқасы

02070600000002056

