

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaWall – 122 Spray

Укрепленный полимером штукатурный раствор ручного и машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При штукатурке чисто бетонных поверхностей.
При штукатурке и ремонте бетонных стен и потолков.
Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений.
Для выравнивания кирпичных поверхностей и поверхностей на цементной основе.
Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смешивается только с водой
- Наносится механическим или ручным способом.
- Укреплен полимером.
- После полировки получается ровная поверхность
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Прочность основания должна быть больше проектной прочности штукатурного слоя.
Поверхность для нанесения должна быть чистой, очищенной от разливной грязи, пыли, соли, масел и отходов, которые негативно влияют на сцепление с основанием. Поверхности с высокой впитывающей способностью перед нанесением штукатурки должны быть предварительно загрунтованы материалом Sika Primer P 310. При нанесении на гладкие и плотные бетонные основания необходимо нанести тонкослойный предварительный набрызг из этого же состава с добавлением SikaLatex-141 и приступать к штукатурным работам не ранее, чем через 24ч после его нанесения. SikaLatex-141 добавляется в соотношении 1 :10 (SikaLatex-141: Вода).
Маяки для выравнивания необходимо установить заранее.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

При нанесении ручным способом:
Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления.
Добавьте содержимое пакета и тщательно размешайте в течение 3-х минут при помощи низкооборотной

Дрели с насадкой до получения однородного раствора.
Через 5 минут снова размешайте раствор в течение 30-60 секунд. Материал готов для нанесения. Время работы с готовым раствором приблизительно 1 час.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

При нанесении ручным способом:

Тщательно перемешанный раствор укладывается на поверхность с помощью мастерка и выравнивается при помощи правила длиной 80-120 см. Толщина выравнивания «за один раз» должна быть в пределах 5мм – 40мм. При выравнивании большей толщины материал наносится в несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться о том, что предыдущий слой подсох и набрал прочность. После начала схватывания нанесенного раствора с поверхности нужно извлечь маяки (при необходимости). Данная работа выполняется в том случае, если в качестве маяков использовались металлические или пластиковые профили. Финишную затирку поверхности произвести штукатурными терками, изготовленными из полиуретана, дерево или губчатыми.

При нанесении механизированным способом:

SikaWall -122 Spray непрерывно подается в приемный бункер штукатурной станции. Смесь дозированно поступает в смесительную камеру, где затворяется с водой и перемешивается в строго заданном постоянном соотношении сухая смесь - вода - в соотношении 20-22% воды от веса используемого SikaWall – 122 Spray.

По растворопроводу поступает сжатый воздух, и из сопла раствор набрызгивается на поверхность сверху вниз и слева направо полосами длиной до 70 - 80см. Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии 25 - 30 см. Для выравнивания нанесенного раствора использовать правило длиной 100 - 120 см. При выравнивании большей толщины материал наносится несколько слоев. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться о том, что предыдущий слой подсох и набрал прочность. После начала схватывания нанесенного раствора с поверхности нужно извлечь маяки (при необходимости). Данная работа выполняется в том случае, если в качестве маяков использовались металлические или пластиковые профили. Финишную затирку поверхности произвести штукатурными терками, изготовленными из полиуретана, дерево или губчатыми.

РАСХОД

1 мешок 25кг SikaWall – 122

Толщина распыляемого слоя, мм	Площадь покрытия
10	1,3 м2
40	0,35 м2

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Все использованные инструменты сразу же после применения необходимо промыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не рекомендуется применять SikaWall -122 Spray, если температура поверхности ниже + 5оС. Если температура поверхности выше +30°С,поверхность надо увлажнить и обеспечить влажностный уход.
- При нанесении на наружные поверхности, необходимо в течение первых 24 часов защитить нанесенный слой от ветра, дождя и мороза.
- Раствор для ремонта SikaWall – 122 Spray , нанесенный при 23°С, достигает окончательной готовности(максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- Запрещается дополнительное введение воды и материала в схватившийся раствор и его дальнейшее применение.

УПАКОВКА

SikaWall -122 Spray - в 25 килограммовых бумажных крафт-мешках с полиэтиленом.

СРОК ХРАНЕНИЯ

При надлежащем условии хранения, срок хранения данного материала составляет 12 месяцев со дня производства. Вскрытые упаковки при хранении в вышеуказанных условияхрекомендуется использовать в течение 1 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. При контакте материала с кожным покровом и попадании в глаза, промойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

Технические характеристики*

Структура материала	Минеральный наполнитель, синтетические добавки и специальные цементы
Цвет	Серый
Объем плотности свежего раствора г/см3.	1.75
Крупность заполнителя	1мм
Температура обрабатываемой поверхности.	От +5 до +30С
Водопотребления	5.0–5.5 л на мешок
Время выдержки свежеприготовленного раствора при ручном примешивании	5 мин
Время выдержки свежеприготовленного раствора при ручном нанесений	1 час
Адгезия	Не менее 0.4 МПа
Марка по прочности	M100
Морозостойкость	Не менее F35
Толщина нанесения	от 5мм до 40 мм
Расход	17.5 -18.0 кг/м2 при толщине 10мм

*Вышеприведенныецифрыпредназначенытолькодляруководстваииспользоватьсякакосновныетехнические характеристики
*При температуре +23оС и относительной влажности 50%. Высокие температуры сокращают вышеуказанный период времени ,низкие - продлевают.

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов. Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, Almaty , Kazakhstan 100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor Phone +7 (727) 39 000 39 E-mail: info@kz.sika.com www.sika.kz	Raiymbek ave., 211A Phone +7 (727) 222 12 83	060021, Atyrau , Kazakhstan Azattyk ave., 116A Phone +7 (7122) 30 88 22	010000, Astana , Kazakhstan Beisekbayeva street, 24/1 Phone +7 (7172) 69 51 84
--	---	--	---

