

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sikalastic® WP 668

Акрил шайырына негізделген бір компонентті серпімді гидрооқшаулағыш

СИПАТТАМАСЫ

Sikalastic® WP 668-бұл акрил шайырына негізделген бір компонентті гидрооқшаулағыш, ол керамикалық плиткалар мен ылғалды жерлерде табиғи тастың астында икемді қорғаныс қабатын қамтамасыз етеді.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

- Гидрооқшаулауды валик, қылқалам немесе шпатель арқылы жүргізу үшін арналған.
- Ішкі қолдануға арналған.
- Тік және көлденең беттер үшін
- Судың тұрақты әсеріне ұшырамайтын ылғалды бөлмелер үшін, мысалы, жуынатын бөлмелер мен душ бөлмелері, тұрғын үй-жайлардағы, қонақ үйлердегі және сауықтыру мекемелеріндегі душ бөлмелері.
- Ылғалға сезімтал сіңіргіш негіздерде қолданылады, мысалы, сылақ, гипс талшықты плиталар, гипсокартон, АЖТ, ангидридті төсемдер, ылғалды және

дымқыл бөлмелерде және қарапайым тұрмыстық ылғалды жерлерде.

- Сіңіргіш минералды негіздерде қолданылады, мысалы, бетон, төсем, әк сылақ, көбік бетон, SikaEmaco® сериясы сияқты цементті қабырғаға тегістейтін қоспалар және SikaLevel® SL 505 сияқты өздігінен тегістейтін ерітінділер.

СИПАТТАМАЛАРЫ / АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- * Суға төзімді, ылғалға сезімтал негіздерді қорғайды.
- * Серпімді, механикалық кернеулерді өтейді
- * Жарықтарды сенімді түрде жабады.
- * Бір компонентті материал, қолдануға дайын.
- Екі түсті, қабаттың қалыңдығын көзбен бақылау оңай.
- Әк суының әсеріне төзімді.
- Құрамында еріткіштер жоқ.
- Плиткаларды төсеу 2 сағаттан кейін мүмкін болады.

ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрамы	Еріткішсіз синтетикалық шайырдың дисперсиясы
Орау	5 кг, 8 кг, 15 кг пластикалық шелек
Жарамдық мерзімі	Жасалған күннен бастап 12 ай
Сақтау шарттары	Өнім бастапқы жабық және бүтін герметикалық қаптамада +5 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада құрғақ жерде сақталуы керек. Өнімді ауа-райының тікелей әсерінен қорғаңыз.
Сыртқы түрі мен түсі	Ақ, сұр, қою көк
Тығыздығы	1,5 г/мл
Қатайған қабаттың жалпы қалыңдығы	0,5 мм
Тұтыну*	1,1-1,2 кг/м ²
Негіз температурасы	+5°С-тан +25°С-қа дейін
1-ші қабатты қолданғаннан кейін қатаю уақыты**	Шамамен 1 сағат
2-ші қабатты қолданғаннан кейін қатаю уақыты**	Шамамен 1-2 сағат
28 күннен кейін адгезия (EN 1348)	≥1,5 Мпа (бетон)
Су өткізбегіштігі (7 күн ішінде 1,5 бар су қысымында)	Су өткізбейді

* Жоғарыда келтірілген сандар тек нұсқаулық ретінде берілген және техникалық сипаттамалардың негізі ретінде қолдануға арналмаған.

* Тұтыну мөлшері кедір-бұдыр негіздерде артуы мүмкін.

** +23°С температурада және 50% салыстырмалы ылғалдылықта. Жоғары температура қысқарады, ал төмен температура көрсетілген уақытты ұзартады.

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sikalastic® WP 668

2024 жылдың қыркүйегі, 02.01 нұсқа

021790000020002008

НЕГІЗГІ МӘНДЕР

Осы техникалық паспортта көрсетілген барлық техникалық деректер зертханалық сынақтарға негізделген. Өлшеулердің нақты деректері бізге байланысты емес жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

Тұрақты батыру/қысым жағдайында қолдануға болмайды.

ЭКОЛОГИЯ, ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК

Пайдаланушы кез келген өнімді қолданар алдында ең соңғы тиісті Қауіпсіздік паспорттарымен (SDS) оқып танысуы қажет. SDS - бұл химиялық өнімдермен қауіпсіз жұмыс істеу, сақтау және жою жөніндегі ақпарат пен ұсыныстарды қамтитын құжат. Онда физикалық, экологиялық, уыттылық және қауіпсіздікке қатысты басқа да мәліметтер көрсетіледі.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

- Негіз берік, құрғақ, таза болуы тиіс және май, майлаушы заттар мен басқа да қалдықтардан таза болуы керек. Қажет болған жағдайда оларды құммен үрлеу, шөткемен тазалау немесе бөлшек ағынымен өңдеу арқылы жою қажет.
- Беті тегіс болуы керек және ұясы, саңылаулары немесе шығыңқы жерлері болмауы керек.
- Гипс негізіндегі негіздер мен гипсокартон тақталарды тығыздағыштар мен ленталарды пайдалана отырып, алдын ала сұйылтылмаған SikaCeram® P 302
- ▪ Сіңіргіш минералды негіздерді 1:1 қатынасында

сүмен сұйылтылған SikaCeram® P 302 праймерімен өңдеу қажет. Төсеме бояулар Sikalastic® WP 668 қолданар алдында қатуы керек.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

- ▪ Sikalastic® WP 668 материалын сұйылтпай, валикпен, қылқаламмен немесе шпательмен негізге жағып, бүкіл бетті қамтыңыз.
- Кем дегенде екі қабат қажет.
- SikaCeram® WP Tape таспасын еденге, бұрыштық буындарға және еден/қабырға қосылыстарына су өткізгіштер мен дренаждарға салыңыз. Sikalastic® WP 668 бірінші қабатына SikaCeram® WP таспасын басыңыз.
- Матаның барлық шығыңқы шеттері екінші қабатпен жабылады.
- Кез келген келесі қабат бірінші қабат құрғаған кезде қолданылады.
- Жабынды оңай бақылау үшін қызыл түсті Sikalastic® WP 668 бірінші қабатын, ал келесі қабаттарды сұр түсті Sikalastic® WP 668 қолдану ұсынылады.
- Егер алдыңғы түс көрінсе, қолданылатын қабаттың қалыңдығы тым жұқа екенін білдіреді. Бұған жол бермеу керек.
- Sikalastic® WP 668 қатайғаннан кейін плиткаларды тік және көлденең беттерге қолайлы желіммен (мин.С2 класы) төсеуге болады.
- Табиғи тастан жасалған плиткаларды тиісті табиғи тас желімімен төсеу керек.
- Қалқымалы төсемге жағу кезінде, SikaCeram® WP лентасымен өңделген еден мен қабырға түйіскен жерде кемінде 10 мм бос аралық қалдыру ұсынылады, бұл аймаққа Sikalastic® WP 668 материалын қолдануға болмайды.
- Егер қоршаған аймақ ылғалға сезімтал болса, гидрооқшаулағышты душ науасы мен ванна бөлмесінің астына және артына жағу керек.
- Гидрооқшаулағыш жүйе арқылы кез келген енуді алдыңғы қатарлы салалық тәжірибеге сәйкес өңдеу керек,

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sikalastic® WP 668

2024 жылдың қыркүйегі, 02.01 нұсқа

021790000020002008

төсеме бояумен өңдеңіз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Қолдануға арналған барлық құралдар мен жабдықтарды қолданғаннан кейін бірден сумен тазалаңыз. Қатқан/қатайған материалды тек механикалық жолмен жоюға болады.

ЖЕРГІЛІКТІ ШЕКТЕУЛЕР

Жергілікті ережелерге сәйкес, осы өнімнің мәлімделген сипаттамалары мен ұсынылған қолдану салалары әр түрлі елдерде әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеру. Өнім және оның қолданылуы туралы нақты мәліметтер жергілікті техникалық паспортта берілген.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Ақпарат, сондай-ақ өнімді қолдану мен түпкілікті пайдалану жөніндегі ұсыныстар Sika компаниясының қолда бар білімдері мен тәжірибесіне сүйене отырып, адал

ниетпен берілген. Бұл мәліметтер өнімді дұрыс сақтау, қолдану және Sika компаниясының ұсынымдарына сәйкес қалыпты жағдайларда пайдалану шарттары сақталған жағдайда негізделген. Іс жүзінде объектідегі материалдардағы, негіздердегі және нақты жағдайлардағы айырмашылықтар тауарлық жағдайға немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылығына қатысты ешқандай кепілдік, сондай-ақ кез-келген құқықтық қатынастардан туындайтын жауапкершілік осы ақпараттан да, кез-келген жазбаша ұсыныстардан да, кез-келген басқа кеңестерден де туындауы мүмкін емес. Өнімнің пайдаланушысы оның мақсатты қолданылуы мен мақсатына жарамдылығын тексеруі керек. Sika өз өнімдерінің қасиеттерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Үшінші тұлғалардың меншік құқығын сақтау қажет. Барлық тапсырыстар біздің ағымдағы сату және жеткізу шарттарына сәйкес қабылданады. Пайдаланушылар әрқашан тиісті өнімнің жергілікті спецификациясының соңғы шығарылымына жүгінуі керек, оның көшірмелері сұраныс бойынша беріледі.

“Сика Централ Эйша” ЖШС

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84

SikalasticWP668-ru-KZ-(09-2024)-2-1.pdf

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТЫ

Sikalastic® WP 668

2024 жылдың қыркүйегі, 02.01 нұсқа
021790000020002008