

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Primer P 300

Акриловая грунтовка для пористых впитывающих оснований (укрепляющая) с сухим остатком 19%

ОПИСАНИЕ

Sika Primer P 300 используется для нанесения на такие поверхности, как гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурные растворы, ангидридные квасцы перед укладкой керамических и мраморных плит, для предупреждения воздействия влаги и образования трещин под воздействием быстрого водопоглощения. Материал паропроницаем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Закрытые и открытые помещения, стены и полы.
- Для защиты гипсокартонных плиток, гипсовых штукатурок, газобетона, известковой штукатурки от воздействия влаги.
- Для предупреждения образования трещин на поверхности перед нанесением гипсовых штукатурок вследствие быстрого водопоглощения поверхностей, при грунтовке стен из гипсокартонных плиток, газобетона, известковой штукатурки, кирпича.
- Для обеспечения адгезии само растекающихся квасцов к основе с подливанием времени проникновения на отгрунтованные поверхности, перед нанесением состава Sikafloor 505 и прочих подобных квасцов.
- Для предотвращения быстрого водопоглощения клеевого раствора и предупреждения выпадения облицовки со временем, путем от грунтовки перед укладкой плитки таких основ, как гипсокартонные, гипсоштукатурные, газобетонные, известково-штукатурные, ДСП.
- Используется для грунтовки стяжки под ковровым покрытием, с целью улучшения характеристик поверхности и против запыления.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей, не имеет запаха, материал безопасен в применении в закрытых помещениях.
- Предупреждает образование трещин, вызванных сужением покрытий на цементной основе, нанесенных на абсорбирующее основание.
- Используется в качестве грунтовки для само растекающихся и самовыравнивающихся строительных растворов.
- Используется для грунтовки гипсовых оснований перед укладкой керамической плитки и обоев.
- Предупреждает образование воздушных пузырьков в само растекающихся растворах.
- Устойчив к сырости.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Для защиты от влаги таких впитывающих основ, как гипсокартонные плиты, гипсоштукатурка, газобетон, известковая штукатурка, ДСП:

- Перед работой хорошо перемешать грунтовку Sika Primer P 300, разбавить водой в соотношении $\frac{1}{2}$ и нанести на основу до насыщения.
- после испытания на высыхание перейти на следующую процедуру (расход 80-150 гр./м²).
- 2. Для предупреждения образования трещин на поверхности перед нанесением гипсоштукатурки вследствие быстрого водопоглощения поверхностей, при грунтовке стен из гипсокартонных плиток, газобетона, известковой штукатурки, кирпича:
 - Перед нанесением тщательно перемешать грунтовку Sika Primer P 300 для первого слоя и разбавить водой в соотношении $\frac{1}{2}$, а для второго слоя – в соотношении $\frac{1}{1}$.
 - Наносится на основу кистью или распылением. На основах с высокой впитывающей способностью повторить операцию. После проверки высыхания перейти к следующей операции (расход 100 - 150 гр./м²).
- 3. Для обеспечения адгезии к основе само растекающихся растворов с продлением времени проникновения на загрунтованные поверхности, перед нанесением состава Sikafloor 505 и прочих подобных смесей:
 - Тщательно перемешать грунтовку Sika Primer P 300 перед применением и разбавить, хорошо перемешивая водой, в соотношении $\frac{1}{1}$.
 - Наносится на основу кистью или валиком.
 - Не допускать образования скоплений.
 - Проверить высыхание и перейти к следующей операции (расход 100 – 150 гр./м²).
- 4. Перед укладкой керамических плиток на такие впитывающие основы, как гипсокартонная плитка, гипсоштукатурка, газобетон, известковая штукатурка, ДСП:
 - До работы предварительно тщательно перемешать грунтовку Sika Primer P 300. Для первого слоя разбавить водой в соотношении $\frac{1}{1}$, а для второго слоя – использовать в концентрированном виде.
 - Нанести кистью.
 - Перейти к следующей операции, после проверки высыхания (расход 125 - 175 гр./м²).
- 5. Повышение технических характеристик против пыления стяжки под ковровым покрытием:
 - Перед нанесением тщательно перемешать грунтовку Sika Primer P 300 для первого слоя и разбавить водой в соотношении $\frac{1}{3}$, а для второго слоя – в соотношении $\frac{1}{1}$.
 - Нанести кистью.
 - После проверки высыхания перейти к следующей операции (расход 100 гр./м²).

Примечание: Указанные выше значения могут меняться в зависимости от абсорбционной основы, температуры и влажности окружающей среды.

ФАКТОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

- Если температура основания ниже +5 °С или выше + 30 °С необходимо улучшить условия работы.
- Продукт не обладает морозостойкостью, нельзя хранить и транспортировать при температуре ниже 0°С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Немедленно после применения все инструменты промыть и очистить водой.

УПАКОВКА

Пластмассовые бидоны по 10 кг. и 30 кг.

ХРАНЕНИЕ

Материал рекомендуется хранить вдали от солнечных лучей, в приподнятом над землей состоянии на паллетах, защищенных от попадания осадков и влажности. Не допускайте излишней компактности при складировании материала. Срок хранения материала составляет 12 месяцев при условии его хранения в плотно закрытых, оригинальных упаковках.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены. Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. Сика Централ Эйша оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал Сика Централ Эйша ответственности не несет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основа должна быть прочной, несущей, сухой и чистой. Тщательно убрать любые остатки масел и парафинов, которые могут уменьшить адгезию.

Технические характеристики

Структура материала	модифицированная дисперсия синтетической смолы
Цвет	голубой
Плотность	приблизительно 1 кг. /л.
Температура поверхности	+5 -+30 °С
Эксплуатируемая температура	от –20 °С до +80 °С
Время высыхания	2 часа
Время нанесения второго слоя	через 2 часа
Нанесение прочих материалов	через 24 часа

* Данные указаны для температуры +23°С и относительной влажности 50 %.

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, Almaty , Kazakhstan 100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor Phone +7 (727) 39 000 39 E-mail: info@kz.sika.com www.sika.kz	Raiymbek ave., 211A Phone +7 (727) 222 12 83	060021, Atyrau , Kazakhstan Azattyk ave., 116A Phone +7 (7122) 30 88 22	010000, Astana , Kazakhstan Beisekbayeva street, 24/1 Phone +7 (7172) 69 51 84
--	---	--	---