

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Sika®TopSeal-107 grey KZ

Цемент негізіндегі жақпа гидрооқшаулағыш

Материалдың сипаттамасы	Жұқа қабатты жабындарды орнатуға арналған цемент негізіндегі, полимерлермен модификацияланған екі компонентті жағармай гидроизоляциясы
Қолданылуы	Бетон конструкцияларының, кірпіш пен тастан жасалған бұйымдардың ішкі және сыртқы бетін гидрооқшаулау Іргетастарды, сумен жабдықтау жүйелерін, құдықтарды, резервуарларды қатты гидрооқшаулау. Жуынатын бөлмелер, душ бөлмелері, асүйлер және басқа ылғалды бөлмелер үшін. Мұздануға қарсы тұздар мен ауа райының әсерінен қорғау үшін Бетон құрылымдарындағы (қозғалмайтын) қылшық тәрізді жарықтарды гидрооқшаулау үшін; сондай-ақ жөндеу жұмыстарына арналған тегістеуші құрылыс ерітіндісі ретінде қолданылады.
Артықшылықтары	Су өткізбейді Шпательмен, қалақшамен оңай жағылады Оңай және тез араласады Адгезиясы өте жақсы Бетонды карбондаудан және судың кіруінен қорғайды Жемірілуге ұшырамайды Улы емес Ауыз сумен байланыста қолдануға рұқсат етіледі Бу өткізгіш
Сыртқы түрі/түсі	А компоненті: ақ сұйықтық В компоненті: сұр ұнтақ Қоспасы: цемент сұр
Орау	Жинақ 25 кг А компоненті: 5кг канистр В компоненті: 20 кг қап
Сақтау шарттары/жарамдылық мерзімі	А компоненті шығарылған күннен бастап 12 ай. Аяздан және тікелей күн сәулесінен қорғалуы керек. В компоненті – зауыттан шыққан күннен бастап 9 ай ішінде жарамды, егер ол дұрыс сақталған болса: бүтін, зақымданбаған зауыттық қаптамада, құрғақ әрі салқын бөлмеде.
Техникалық сипаттамалары	
Химиялық негізі	А компоненті: сұйық полимер және қоспалар В компоненті: цемент негізіндегі полимерлі модификацияланған қоспа
Тығыздығы	А комп. А - 1,00 кг/л, Комп.В. - 1,50 кг/л Жаңа ерітіндінің тығыздығы 1,50 кг/л
Сығылуға беріктігі	25 МПа (28 дней)
Иілуге беріктігі	8 МПа (28 дней)
Адгезия	2 МПа
Суға төзімділігі	W16
Тұтыну уақыты	+20 С болғанда 30 минут

Жүйе туралы ақпарат

Шығыны	Қолданылатын қабаттың бетіне, профиліне және қалыңдығына байланысты болады. 2,0 кг/м ² /мм (шығынды қоспағанда, негіздің кеуектілігі, бетінің профилі) 1 материал жиынтығы (25 кг) шамамен 12,5 литр ерітінді береді
Негізге қойылатын талап	Негізі тегіс, құрғақ болуы тиіс және цемент сүті, шаң, май, майлы заттар, басқа ластаушы заттар мен нашар жабысатын бөлшектерден толық тазартылуы керек.

Негізді дайындау Қабыршақтайтын, зақымдалған бетон, цемент сүтін механикалық тәсілмен алып тастау керек.
Негізді дайындау жоғары қысымды су ағыны, фрезерлеу, жару және құмды жару сияқты қолайлы механикалық әдіспен жүргізілуі керек. Материалды қолданар алдында негіз суға қаныққанға дейін алдын ала ылғалдандырылуы керек. Бетінде шалшықтардың болуына жол берілмейді.

Қабаттың қалыңдығы Мин 1 мм./ Макс 2 мм

Қабат аралық ұстау уақыты /кейін үрлеу жабындары

Қабат аралық ұстау уақыты:

+10 C	12 сағат
+20 C	6 сағат
+30 C	3 сағат

SikaTopSeal-107-де құрамында немесе басқа жабындары бар төсеме бояйларды қолдануға болады.

Жабындарды қолданар алдында SikaTopSeal-107 ерітіндісін кем дегенде 7 күн ұстау керек

Қолдану шарттары / Шектеулері

Негіз температурасы Min. +8°C / max.+35°C

Қоршаған орта температура сы Min. +8°C / max.+35°C

Жағу жөніндегі нұсқаулық

Араластыру A:B = 1: 2 (салмағы бойынша бөліктер)

Араластыру уақыты 3 минут бойы мұқият араластырыңыз.

Араластыруға арналған құралдар Электр араластырғышпен (бұрғымен) төмен жылдамдықта араластыруға болады (<500 айн./ мин.).

Қолдану әдісі / Құрал А компонентін қолданар алдында шайқаңыз. А компонентінің жартысына жуығын араластырғыш ыдысқа құйып, араластыра отырып, В компонентін баяу қосыңыз. А компонентінің қалған бөлігін қосып, кесектер жойылғанша араластыруды жалғастырыңыз. Материалды қолданар алдында негіз суға қаныққанға дейін тиісті түрде ылғалдандырылуы тиіс, бірақ бетінде шалшықтардың болуына жол берілмейді.

Аспапты тазалау Барлық аспап пен жабдықты қолданғаннан кейін бірден сумен жуып қойыңыз. Қатқан материал тек механикалық жолмен жойылады

Қолдану бойынша ескертулер / Шектеулер

Sika®TopSeal-107 сәндік материал емес, оның кейбір бөліктері жаңбыр мен ылғалды ауа-райынан кейін түсін аздап өзгертуі мүмкін. Алайда, бұл оның жабынының техникалық сипаттамаларына әсер етпейді.

Материалды тікелей күн сәулесінің астында және/немесе қатты жел кезінде жағудан аулақ болу қажет. Су қосуға жол берілмейді! Тек мықты және дайындалған негіздерге жағыңыз. Қабаттың рұқсат етілген максималды қалыңдығынан аспаңыз.

Гидрооқшаулағыш қабат ретінде қолданған кезде қабаттың жалпы қалыңдығы 1,5-2,0 мм болатындай етіп екі әдіспен жағыңыз. Су инфильтрациясы

жоғары учаскелерде үшінші қабатты жағу қажет болуы мүмкін.

Жаңадан жағылған материалды суықтан, жаңбырдан қорғауды қамтамасыз етіңіз.

Маңызды ескерту

Барлық техникалық деректер зертханалық зерттеулер негізінде берілген. Нақты сипаттамалар бізге байланысты емес себептерге байланысты өзгеруі мүмкін.

Жергілікті шектеулер

Назар аударыңыз: кейбір жергілікті нормативтік-құқықтық актілердің әсеріне байланысты материалды пайдалану тәртібі елге қарай өзгеруі мүмкін. Материалдың дәлірек сипаттамасы үшін жергілікті өндірушіге хабарласыңыз.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі ақпарат

Материалдың физикалық және уытты қасиеттері, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздігі туралы ақпаратты қамтитын соңғы нұсқадағы Қауіпсіздік сертификатына сүйене отырып, тұтынушы материалды қауіпсіз пайдалану, сақтау және жою бойынша қажетті ақпаратты алуы тиіс.

Заңды

Ақпарат, әсіресе Sika® материалдарын қолдану мен . кәдеге жарату бойынша ұсыныстар, қолда бар білім . мен материалдарды сақтау және пайдалану ережелері және сақталған жағдайдағы практикалық тәжірибе негізінде берілген.

Іс жүзінде материалдардың, негіздердің және нысандағы нақты жағдайлардың айырмашылықтары соншалық, бұл ақпаратқа, қандай да бір жазбаша ұсыныстарға немесе кез келген басқа кеңестерге сүйене отырып, күтілетін нәтижеге, қолданудың нақты шарттарына толық сәйкестікке немесе өзге де заңдық жауапкершілікке кепілдік беру мүмкін емес. Үшінші тұлғалардың мүліктік құқықтары сақталуы керек. Барлық шарттар қолданыстағы сату және ұсыныс шарттарына сәйкес қабылданады. Тұтынушы әрқашан нақты өнімдерге қатысты жаңартылған техникалық деректерді сұратуы тиіс - мұндай ақпарат сұраныс бойынша жіберіледі.

ескертулер

Өнімнің осы техникалық сипаттамасы және тауар жапсырмасындағы ақпарат әрқашан басымдыққа ие.

Техникалық анықтама дұрыс және сенімді ақпаратты қамтиды және қолда бар құжаттамамен байланысты. Кепілдік тек сатып алынған өнімнің сапасына қолданылады. Өндіруші өнім құрамын жетілдіруге бағытталған жаңа зерттеулер жүргізе отырып, формуланы өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Осы техникалық анықтама жаңа нұсқасы шыққанға дейін жарамды болып табылады және алдыңғы басылымдарды жарамсыз деп танытады.

Сика Централ Эйша ЖШС

050016, **Almaty**, Kazakhstan

100/5, Mamyр-4 dstr., 4th floor/Raiymbek ave., 211A

Phone +7 (727) 39 000 39

E-mail: info@kz.sika.com

www.sika.kz

060021, **Atyrau**, Kazakhstan

Azattyk ave., 116A

Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan

Beisekbayeva street, 24/1

Phone +7 (7172) 69 51 84

Өнімнің техникалық сипаттамасы
SikaTopSeal-107 grey KZ
2024 жылға ақпан