

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaWall 5050 Decor

Декоративная штукатурка на минеральной основе (шуба)

ОПИСАНИЕ

SikaWall 5050 Decor – декоративная минеральная штукатурка, укрепленная полимером. Обладает высокой паропроницаемостью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Легок в приготовлении и нанесении. Используется для отделки стен при нанесении системы, скрепленной теплоизоляцией ETICS, на цементные, цементноизвестковые штукатурки и на различные бетонные основания. Для наружных и внутренних работ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смешивается только с водой
- Укреплен полимером, способствует отличной прилипаемости без нанесения грунтовки
- Не оседает
- Устойчив к воздействию воды, морозов и плохих природных условий
- Быстро застывает и не трескается
- Технологичность применения материалов - снижены требования к подготовке основания, исключаются некоторые промежуточные технологические операции (например, финишное шпаклевание);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Декоративная минеральная штукатурка SikaWall 5050 Decor изготовлена на основе белого цемента, извести, и содержит в составе зернистые наполнители крупной фракции до 2 мм, а также специальные добавки, которые делают раствор пластичным и удобным в работе, она отличается хорошей адгезией с основанием. Содержание специальных микроволокон дополнительно укрепляет структуру штукатурки. Фасадная минеральная штукатурка SikaWall 5050 Decor содержит гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности SikaWall 5050 Decor легко прилипает как к сухой, так и к мокрой поверхности. Однако основание должно быть стабильным, ровным и несущим, то есть, соответственно крепким и очищенным от слоев, которые могут уменьшить адгезию фактурной штукатурки, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков маслянистых эмульсионных красок. Старые слабо держащиеся малярные и штукатурные слои необходимо снять и заполнить ремонтным раствором. При необходимости уменьшения водопоглощаемости основания, рекомендуется применять грунтовку Sika Primer P 300/310/333.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Раствор фасадной минеральной штукатурки SikaWall 5050 Decor приготавливается путем высыпания всей сухой смеси из мешка в емкость с отмеренным количеством воды (5–5,5 л на мешок 25 кг) и размешивания механическим способом до получения однородной консистенции без комков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения. Готовый штукатурный раствор нужно использовать в течение 1,5 часа. В процессе работы рекомендуется время от времени размешивать раствор для получения однородной консистенции.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка SikaWall 5050 Decor наносится на подготовленное, загрунтованное основание толщиной слоя фактурного зерна при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек штукатурки снимается и перемешивается в ведре. Поверхность затирается круговыми движениями пластмассовой теркой до получения желаемой фактуры. Время открытой работы (время между нанесением штукатурки затиркой) зависит от поглощающей способности основания, температуры окружающей среды и консистенции раствора. Следует экспериментально (для данного типа основания и данной погоды) установить максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и затирка). Минеральную фактурную штукатурку нужно накладывать методом «мокрый на мокрый», не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В противном случае места соединений будут заметны. Технологические перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.). Во время оштукатуривания, а также при высыхании фасадной штукатурки поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте. Срок хранения 12 месяцев.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

Технические характеристики*

Связующее	Цемент
Цвет	Белый
Жизнеспособность раствора	Не менее 1,5 часа
Время открытого высыхания	Около 20 мин
Прочность на сжатие	5 МПа
Адгезионная прочность к бетону	>0,5 МПа
Марка по морозостойкости	Не менее F35
Фракция	маx 2 мм
Расход сухой смеси	3.5-4 кг/м ²
Расход воды	5 - 5,5 мл/25кг
Температура применения	От +5°C до +25°C

*Вышеприведенные цифры предназначены только для руководства и не должны использоваться в качестве основы технической характеристики

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyр-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84