BUILDING TRUST

# ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

# Sika® Igolflex®-612

(бұрынғы атауы MasterSeal® 612)

БИТУМ-КАУЧУК ГИДРООҚШАУЛАҒЫШЫ ЭМУЛЬСИЯСЫ

## СИПАТТАМАСЫ

Sika® Igolflex®-612 - полимермен түрлендірілген битум мен резеңке негізіндегі бір компонентті гидрооқшаулағыш материал.

## ҚОЛДАНЫЛУЫ

Оң гидрооқшаулағыш ретінде:
- Тік және көлденең беттер үшін
- Іргетастар үшін
- Шатыр үшін (УК сәулелерден қорғау үшін)
- Тіреуіш қабырғаларын гидрооқшаулау үшін
- Жылу оқшаулағыш плиталарды желімдеу үшін

## СИПАТТАМАЛАРЫ / АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Қолданылуы оңай
- Құрамында еріткіштер жоқ, экологиялық таза
- Жіксіз, тұтас жабынуды қамтамасыз етеді
- Тік және көлденең беттерде қолдануға болады
- Қолданылатын бетке жақсы адгезия
- Жарықтарды жабу мүмкіндігі.

## ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

| | |
|---|---|
| **Құрамы** | Битумды суық қолдану эмульсиясы |
| **Орау** | 20 л |
| **Түсі** | Қара қоңыр |
| **Жарамдылық мерзімі** | Түпнұсқа, ашылмаған, герметикалық ыдыста тиісті сақтау кезінде дайындалған күннен бастап кемінде 12 ай |
| **Сақтау шарттары** | Бүтін, жабық түпнұсқа қаптамада құрғақ жерде сақтау<br>Тікелей күн сәулесінен, жылу мен ылғалдан ~1 кг/л (23°C кезінде) қорғау |
| **Тығыздығы** | . |

# ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

| | |
|---|---|
| **Тұтыну** | Әдетте, шығын бір қабатқа 1,5 - 2 кг/м² құрайды (кем дегенде 2 қабат қажет), негізге, кеуектілікке, құрылымға және қажетті қолдану әсеріне байланысты. |
| **Негіз/қолдану температурасы** | +5°C-ден +30°C-ге дейін |
| **Кептіру уақыты** | Мин. 24 сағат |
| **Кептіру уақыты** | ▪ Төмен температурада және жоғары ылғалдылықта Sika® Igolflex®-612 жабын қажет болғаннан ұзағырақ кебеді.<br>▪ Жақсы желдетуді қамтамасыз ету кептіру уақытын едәуір қысқартады.<br>▪ Sika® Igolflex®-612-ні 3-5 күн кептіру керек. |
| **Құрғақ қалдық** | ≈ 50 % |
| **Сақтау** | Аяздан қорғалған салқын және құрғақ жағдайда сақтау. Қысқа мерзімді сақтау кезінде ең көбі 2 паллет бір-бірінің үстінде сақталуы мүмкін. Ұзақ сақтау кезінде паллеттерді бір-бірінің үстіне қоймау. |

## ӨНІМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР НЕГІЗІ

Осы техникалық паспортта көрсетілген барлық техникалық деректер зертханалық сынақтарға негізделген. Өлшеулердің нақты деректері бізге байланысты емес жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.

## МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

●Қоршаған орта мен негіз температурасы 5°C-ден жоғары немесе 30°C-ден төмен болғанша күту.
●Жаңбырда немесе жаңбырлы ауа райы болжанса, Sika® igolflex®-612-ні қолданбау.
●Жабын 24 сағат бойы тікелей күн сәулесінен, желден, аяздан немесе жаңбырдан қорғалуы керек.
●Битум эмульсиясына негізделген жүйелердің жұмыс уақыты қоршаған орта мен беттің температурасына, сондай-ақ ауаның салыстырмалы ылғалдылығына байланысты. Төмен температурада реакция баяулайды және бұл жұмыс кезеңі мен жұмыс уақытын арттырады. Тиісінше, жоғары температура реакцияны тездетеді және көрсетілген кезеңдер азаяды. Материалдың қатқылдануын аяқтау үшін қоршаған орта мен беттің температурасы ең төменгі рұқсат етілген температурадан төмен түспеуі керек.
●Толық кептірілмеген жерлер суға ұшырамауы керек.
●Жабынды сумен жанасатын құрылымдардың бетіне жағу керек.
● Sika® Igolflex®-612-ні араластырғаннан кейін 1 сағат ішінде қолданылуы керек.
●Sika® Igolflex®-612-ні ауыз су ыдыстары мен бассейндердің ішінде қолданбау.

## ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

### НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Барлық беттер берік, тегіс, шаңнан, ұсақ бөлшектерден және кез-келген ластанудан тазартылуы керек. Оны дымқыл, бірақ суланбаған беттерге қолдануға болады. Ыстық және өте құрғақ, кеуекті бетон беттерін негіздің сіңіру қабілетіне байланысты 1 : 3 немесе 1 : 5 қатынасында (салмағы бойынша) Sika® Igolflex®-612-ні таза сумен сұйылту арқылы тегістеп сылау керек. Біртекті консистенция алынғанша 400-600 айн/мин электр бұрғымен араластыру. Қылшақпен төсенішке біркелкі жағу және көлденең беттерде шалшықтардың жиналуын болдырмау. Бірінші қабатты қолданар алдында беткі тегістеудің толық кебуін күту. Sika® Igolflex®-612-ні қылшақпен немесе бүріккішпен жағу. Бетті тегістеуді қолданудың ұсынылатын мөлшері - 0,25 кг/м².
Қорғаныс жабыны ретінде пайдаланған кезде негіздегі барлық тесіктер, қуыстар, жарықтар және т. б. тиісті Sika жөндеу ерітіндісімен толтырылуы керек

### ЖАҒУ

Егер бетті тегістеу қабаты қолданылса, келесі қабаттарды қолданар алдында оны құрғату керек.
Жаққышпен немесе білікшемен біркелкі және бір бағытта жағу. Мембранадағы ықтимал тесіктерді болдырмау үшін екі қабатқа жағу ұсынылады.
Әр қабатты келесі қабатты қолданар алдында кептіру керек.
Жаңадан жағылған өнімді толығымен қатайғанша жаңбырдан қорғау.

## ҚАЙТА ТОЛТЫРУ

Қайта толтырмас бұрын гидрооқшаулағыш жабынның жеткілікті полимерленуін күту. Sika® Igolflex®-612 тиісті дренажды немесе жылу оқшаулағыш плиталармен толтыру кезінде зақымданудан қорғалуы керек. Тастар, қиыршық тастар және т.б. қайта толтыруға жарамайды.

## ЖАБДЫҚТЫ ТАЗАЛАУ

Қолданғаннан кейін құралдар мен жабдықты жылы сабынды сумен тазалау. Sika® Igolflex® 612 қатқылданғаннан кейін оны тек тиісті еріткішпен бетінен алып тастауға болады.

## ЖЕРГІЛІКТІ ШЕКТЕУЛЕР

Жергілікті ережелерге сәйкес, осы өнімнің мәлімделген сипаттамалары мен ұсынылған қолдану салалары әр түрлі елдерде әр түрлі болуы мүмкін екенін ескеру. Өнім және оның қолданылуы туралы нақты мәліметтер жергілікті техникалық паспортта берілген.

## ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Sika өнімдерін қолдану мен түпкілікті пайдалануға қатысты ақпарат және, атап айтқанда, ұсыныстар Sika ұсынымдарына сәйкес дұрыс сақтау, өңдеу және қалыпты жағдайда қолдану кезінде Sika-ның өнімге қатысты ағымдағы білімі мен тәжірибесіне негізделген адал ниетпен берілген. Іс жүзінде объектідегі материалдардағы, негіздердегі және нақты жағдайлардағы айырмашылықтар тауарлық жағдайға немесе белгілі бір мақсатқа жарамдылығына қатысты ешқандай кепілдік, сондай-ақ кез-келген құқықтық қатынастардан туындайтын жауапкершілік осы ақпараттан да, кез-келген жазбаша ұсыныстардан да, кез-келген басқа кеңестерден де туындауы мүмкін емес. Өнімнің пайдаланушысы оның қолдануға және тағайындауға жарамдылығын тексеруі керек. Sika өз өнімдерінің қасиеттерін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Үшінші тұлғалардың меншік құқығын сақтау қажет. Барлық тапсырыстар біздің ағымдағы сату және жеткізу шарттарына сәйкес қабылданады. Пайдаланушылар әрқашан тиісті өнімнің жергілікті техникалық паспортының соңғы басылымына жүгінуі керек, оның көшірмелері сұраныс бойынша беріледі.

**Сика Сентрал Эйша ЖШС**

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84



BUILDING TRUST