

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

SikaTop®-590 Seal

Бетон мен кірпіштен судың белсенді ағып кетуінің алдын алатын өте тез қататын цемент қоспасы

СИПАТТАМАСЫ

SikaTop - 590 Seal-белсенді ағып кетулерді тез жоюға арналған арнайы цементтер мен ұсақ агрегаттарға негізделген бір компонентті ультра тез қататын жөндеу құрамы. Ауыз сумен байланыста болған кезде пайдалануға рұқсат етіледі.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

- Ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.
- Судың белсенді ағын тез тоқтату үшін.
- Құрылымдардағы жарықтар арқылы судың сүзілуін тоқтату үшін.
- Құрылымдар мен едендердегі тігістерді тығыздау үшін, SikaTop сериялы материалдармен жөндеу бөлмелері мен жөндеу қабаттарын гидрооқшаулау алдында бастапқы өңдеу үшін.
- Резервуарлардағы және суды сақтауға арналған басқа құрылымдардағы құрылымдық тігістер мен жарықтарды тығыздау үшін.
- Жарықтар мен тесіктерді тез өңдеу үшін.
- Ауыстырылатын қалыптарды бекітуден тесіктерді тез бітеу үшін.
- Болттарды, анкерлерді, құбырларды, санитарлық жабдықтарды және басқа да элементтерді тез бекіту үшін арналған.

СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Ағып кетудің өте жылдам тоқтау (қатаюдың басталу уақыты 1-2 мин).
- Құрамында хлорид жоқ, болатты коррозияға ұшыратпайды.
- Механикалық сипаттамалары бойынша бетонға ұқсас.
- Өте жылдам қатаю жарықтар мен тесіктерді тез және оңай жабуға мүмкіндік береді.
- Инъекциялық жабдық қажет емес.
- Қолдану үшін тек сумен араластыру керек.
- Цемент негізінде құрамында улы элементтер жоқ.

ОРАУ

SikaTop - 590 Seal 5 кг және 20 кг шелектерде жеткізіледі.

ШЫҒЫНЫ

1 дм³ (1 л) тесікті толтыру үшін шамамен 1,7 кг SikaTop-590 Seal қажет.

ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

Сипаттамалары	Мәндері
Созылу беріктігі (BS 6319 part 7) 28 тәулік	3,3 МПа
Қысылуға беріктігі (ASTM C 109) 24 сағат 28 тәулік	Кемінде 10 МПа 30-40 МПа
Иілуге беріктігі (ASTM C 109) 24 сағат 28 тәулік	6,1 МПа 7 МПа

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза және берік болуы керек. Материалды қолданар алдында бетті сумен мұқият ылғалдандыру керек. Суды белсенді сүзу орындарын балғамен немесе қолмен кеңейтіп, бетонның барлық бос бөлшектерін алып тастау керек.

ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

1. SikaTop-590 Seal-ді таза араластырғыш ыдысқа құйып, 1 кг үшін 0,26 л су мөлшерінде су қосыңыз.
2. Араластыруды пластикалы массаға қол жеткізілгенге дейін шпательдің көмегімен қолмен жүргізу қажет. Тұтқыр, тығыз консистенцияға дейін мұқият және тез араластыру керек. Қатқан қоспаны қайта араластыруға болмайды.
3. Дайындалған ерітіндіге қолмен қажетті пішін беру керек. Материалды қалыптастыру кезінде резеңке қолғапты қолдану қажет.
4. Қатаю процесі басталғаннан кейін, алдын ала пішін берілген материал су шығу нүктесіне қолмен мықтап басылып орнатылады. Қысымды шамамен 2 минут бойы сақтау қажет.

5. Қолдану кезінде қолды, қалақшаны немесе шпательді тым тез сермеуге болмайды.
6. Тесіктерді материалмен бітеу кезінде бұрау қозғалыстарын жасауға болмайды.
7. Артық материалды шпательмен немесе қалақшамен алып тастау керек.

ҚОЛДАНУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

SikaTop-590 Seal-ді 5°C-тан 30°C-қа дейінгі температурада қолдануға болады. 5°C-тан төмен температурада немесе 24 сағат ішінде 5°C-тан төмен температурада қолдануға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Материалды мұздатылған беттерге қолдануға болмайды.
- Материал белсенді жарықтарды толтыра алмайды.
- Деформациялық тігістерді толтыру үшін материалды қолдануға болмайды.
- Қатайған материалды қайта араластыруға болмайды.
- Егер қатты кесектер пайда болса, материалды қолдануға болмайды.

ҚҰРАЛДАРДЫ ТАЗАЛАУ

Барлық қолданылған құралдар қысқа уақыт ішінде сумен тазалануы керек. SikaTop-590 Seal қатқаннан кейін тазалау тек механикалық түрде мүмкін болады.

САҚТАУ ЖӘНЕ САҚТАУ МЕРЗІМІ

Құрғақ әрі салқын жерде, еденмен жанасуына жол бермей сақтау қажет.

Материалдың жарамдылық мерзімі бұзылмаған зауыттық қаптамада 12 ай.

ЕСКЕРТПЕ

Өнімдер сертификатталған, ISO 9001 стандарттарының сапа, қоршаған орта және денсаулық сақтау және қауіпсіздік талаптарына және Сика Централ Эйша ENSQ ЖШС ұсынымдарына сәйкес келеді.

Жұмыс өндірісінің шарттары мен біздің өнімді қолдану ерекшеліктері әр жағдайда әр түрлі болады. Техникалық сипаттамаларда тек жалпы қолдану нұсқауларын бере аламыз. Осы нұсқаулар біздің бүгінгі хабардарлық деңгейімізге және тәжірибемізге сәйкес келеді.

Тұтынушы материалды дұрыс қолданбағаны үшін дербес жауап береді.

Қосымша ақпарат алу үшін "Сика централь Эйша" ЖШС мамандарына хабарласу қажет.

Ескертпе:

Техникалық сипаттамада берілген барлық ақпарат шынайы, нақты және дәлелденген әрі мәліметтер мен барлық жинақталған тәжірибені біріктірсе де, компания материалды мақсатсыз қолдануға, ұсынылған техникалық ұсыныстарға және өкілдеріміздің немесе дистрибьюторларымыздың әрекеттеріне жауап бермейді.

Техникалық сипаттамада көрсетілген барлық дерек кезеңімен жаңартылып отырады, соңғы жаңартылған нұсқаны алу тұтынушының міндеті.

Сика Централ Эйша ЖШС

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84