

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaWall R 335

Укрепленный полимером раствор для бетона и кирпича, используемый при штукатурке стен и потолков

ОПИСАНИЕ

SikaWall R 335 – готовая смесь, укрепленная полимером. Обладает высокими стабилизирующими свойствами, легок в приготовлении и нанесении. Используется при штукатурке различных бетонных, сборных бетонных, кирпичных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- При штукатурке чисто бетонных поверхностей.
- При штукатурке и ремонте бетонных стен и потолков.
- Для эстетического ремонта разбитых сборных бетонных сооружений.
- Для выравнивания кирпичных поверхностей и поверхностей на цементной основе.
- Для получения ровной поверхности перед наклеиванием керамики и фаянса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смешивается только с водой.
- Укреплена полимером, способствует отличному сцеплению без нанесения грунтовки.
- После полировки получается ровная поверхность.
- Устойчива к воздействию воды, морозов и плохих природных условий.
- Быстро набирает прочность и не трескается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав материала	Содержит гранулы, минеральные наполнители, Синтетические добавки и специальные цементы
Цвет	Серый
Расход сухой смеси	1,7 кг/м ² (1мм толщины).
Время выдержки свежеприготовленного раствора перед использованием	5 мин
Время использования свежеприготовленного раствора	1 час
Толщина нанесения	Мин. 3 мм Макс. 8 мм
Максимальная фракция	1 мм
Марка прочности	Не менее M100
Морозостойкость	Не менее F 35
Температура применения	от +5 до +30°C

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23°C.

РАЗБАВЛЕНИЕ

SikaWall R 335	1 кг сухой смеси	25 кг/меш.
Необходимое кол-во воды для замеса	0,208–0,216 л.	5.2–5.4 л.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

SikaWall R 335 легко прилипает как к сухой, так и увлажнённой поверхности. Однако места нанесения должны быть чистыми, очищенными от разливной грязи, соли, масел и отходов. Поверхности с высокой впитывающей поверхностью должны быть увлажнены перед нанесением.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отмерьте необходимое количество воды и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте содержимое пакета и хорошенько размешайте при помощи низкооборотистой дрели с насадкой до исчезновения всех комочков. Выждите 3 минуты и снова размешайте. Материал готов для нанесения.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Хорошо размешанный раствор укладывается на поверхность при помощи мастерка прихлопыванием или размазывается. Затем выравнивается до желаемой толщины и затирается пластмассовой, или деревянной теркой. При нанесении тонким слоем отделку можно довершить, полируя смоченной в воде губкой.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не следует применять SikaWall R 335, если температура поверхности ниже + 5°C. Если температура поверхности выше +25°C, поверхность надо увлажнить.
- При нанесении на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить их от ветра, дождей и морозов.
- Раствор для ремонта SikaWall R 335, нанесенный при 23°C, достигает окончательной готовности (максимального сопротивления) через 14 дней. При низких температурах эти сроки продлеваются.
- В застывающий раствор не добавляйте воды и порошкообразного материала.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном месте. Срок хранения 12 месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте обильным количеством воды.

Примечание:

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании, периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии

ТОО Сика Централ Эйша

050016, **Almaty**, Kazakhstan

100/5, Mamyr-4 dstr., 4th floor Raiymbek ave., 211A

Phone +7 (727) 39 000 39

E-mail: info@kz.sika.com

www.sika.kz

060021, **Atyrau**, Kazakhstan

Azattyk ave., 116A

Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan

Beisekbayeva street, 24/1

Phone +7 (7172) 69 51 84